

TECHNICKÝ LIST

MIRROR SEC NP12

Popis produktu

Polyolefinová fólie
UV-stabilizované permanentní akrylátové lepidlo.
Používá se na zadní stranu zrcadla

Technická data

Tloušťka fólie: 95 µm (+/- 10%)

POPIS ZKOUŠKY	Strojní vedení	Příčný směr
Tažnost při aplikaci	>300 %	>600 %
Pevnost v tahu	>23 N/mm ²	>20 N/mm ²

SKLADOVÁNÍ

Doporučujeme uchovávat na suchém místě, mimo dosah slunce a při teplotě 15 až 25 ° C. Role musí být skladovány a uchovávány v původním obalu.

Aplikace

Fólie musí být aplikována na suchý, čistý povrch (bez oleje, mastnoty, rozpouštědel) při teplotě mezi 18 a 50 ° C.

Kompletní technický lis na vyžádání